



CAMINETTI E RIVESTIMENTI - FORNI A LEGNA
GRILL - BARBECUES - SUPER MALTE REFRATTARIE

ALFA REFRATTARI S.R.L.
Sede Legale ed Amministrazione:
VIA CASILINA, KM 22 - MONTECOMPATRI - 00132 ROMA
TEL 06/94.76.538 - Fax 06/94.76.539
C.C.I.A.A. Roma 617727 - Iscr. Trib. Roma 11537/85
Cap. Soc. L. 98.000.000 int. vers.
PART. IVA 00967741001

SCHEDA TECNICA MATTONI "BIANCO ALFA"

- Resistenza al calore : 1300 °C;
- Refrattarietà : UNI 4453 – Cono Seger 20-26 (1530 – 1580° C);
- Peso unità di volume metodo idrostatico : UNI 4452 – 1,82 g/cm³ ;
- Peso unità di volume metodo geometrico : UNI 4452 – 1,79 g/cm³;
- Resistenza alla termopressione : UNI 4454 – Ts 1550° C ;
- Determinazione dell' assorbimento dell'acqua : UNI 4452 – 16,7%;
- Variazione lineare permanente : UNI 4455 – 0,04% h4 1150° C;
- Resistenza alla flessione a freddo : UNI 4623 – 104,48 N/mm²