PICACARB K47

Carbone attivo estruso per rimozione VOC, recupero solventi e deodorizzazione in fase gassosa.

Specifiche Fisico-chimiche (*)	
Densità apparente (g/cm^3)	0,50-0,55
Umidità all'imballo (%)	2-5
Contenuto ceneri (%)	8-10
Durezza (%)	95-97
Numero Tetra cloruro di carbonio (%)	50-60
Superficie specifica BET (m^2/g)	1000-1100

Granulometria disponibile (*)	
Misura effettiva (estruso-mm)	2-3-4

* Metodi analisi PICA (copie disponibile su richiesta).

Le specifiche di questo prodotto possono essere variate su richiesta.