



SCHEMA TECNICA GRAFITE MECCANICA

QUALITA' CE-K50

Densità	gr/cm ³	1,80
Resistività	μΩ/m	13,0
Durezza Shore	SH	70,0
Resistenza alla flessione	MPa	60,0
Resistenza compressione	MPa	130,0
Resistenza alla trazione	MPa	40,0
Modulo elasticità	GPa	11,5
Coefficiente dilatazione	°C	5,1x10 ⁻⁶ /°C
Conducibilità termica	W/m°C	100,0

CETEC S.p.A.

Sede legale via Aldo Moro 245 – 03100 Frosinone (FR) – Italia
Sede operativa via Casale 7 – 03100 Frosinone (FR) – Italia

WEB www.cetecspa.it
MAIL commerciale@cetecspa.it